



WK- 631

Revisión: N°2

Fecha: Abril 2019

Página: N°1

CERA ACRILICA AUTOBRILLO HIGH SPEED

WK-631 es un a cera polimérica con 24% de sólidos no volátiles diseñada para ser usada en máquinas de alta velocidad. Su tecnología en acrílicos con sistema triple en la interligación reticular de los polímeros, le confiere propiedades como entregar mayor brillo (wetlook), dureza, resistencia y flexibilidad; aumentando así su durabilidad en las superficies.

WK-631 no deja malos olores durante su aplicación, convirtiéndolo en un producto de agradable de utilizar en cualquier tipo de ambientes o lugares que posean mala ventilación, como por ejemplo hospitales, clínicas, hogares, consultas médicas, colegios, oficinas.

WK-631 es de fácil aplicación y mantención. No modifica su coloración, no genera espuma, no deja marcas en su aplicación.

WK-631 puede ser usada en pisos plásticos (flexit, linóleo), baldosas, mármol, baldosines, piedra laja, terrazo, cerámica.

Instrucciones de Uso

1. Quitar completamente todo tipo de cera antigua con removedor **WK-605**. Dependiendo del grado de fijación, usar agua caliente y enjuagar.
2. Remover la solución y enjuagar con agua pura en forma abundante. Dejar secar muy bien. Repetir si fuera necesario.
3. Si es necesario aplicar sellos WK-618 o WK-619
4. Aplicar uniformemente una capa delgada de cera. Dejar secar totalmente (+/- 45 minutos).
5. Aplicar de igual forma otra capa de cera. Dejar secar totalmente por otros 30 a 45 minutos, y así sucesivamente. Recomendación: 4 capas para aplicación inicial.

Mantención Diaria

- a.- Según sea necesario, remover el polvo por medio de mopa seca con atrapa-polvos **WK-640**.
- b.- Para limpieza del piso, use un limpiador neutro o limpiador desinfectante, como el mantenedor **WK-635**.
- c.- Enjuagar a fondo y abrillantar. De requerir recuperar áreas dañadas, aplicar otra mano de **WK-631**.

Producto fabricado y comercializado por WINKLER LIMITADA

El Quillay 466 Valle Grande Lampa – Santiago

Fono: (56) (02) 24826500 www.winklerltda.com



WK- 631

Revisión: N°2

Fecha: Abril 2019

Página: N°2

Especificaciones Técnicas

1. Aspecto	Emulsión lechosa, aroma suave amoniaco
2. Sólidos totales	24% no volátiles
3. pH (concentrado)	8,0- 9,0
4. Densidad	1,0 -1,1
5. Inflamabilidad	No se inflama
6. Estabilidad	Un año mínimo en condiciones normales de almacenamiento (24°C)
7. Rendimiento	Sobre 70 m ² /litro dependiendo del método de aplicación y porosidad del piso

Precauciones

Producto alcalino, utilizar elemento de protección personal, como guantes y zapatos de seguridad. Mantener el producto en envase original en un lugar fresco y seco con ventilación adecuada. No mezclar con otros productos químicos.

Primeros Auxilios

Ingestión	No induzca vómitos. De a beber abundante cantidad de agua. Consulte a un médico inmediatamente.
Contacto Ocular	Lavar con abundante agua por 15 minutos. Si la irritación persiste, consultar médico.
Contacto Dérmico	Lavar con abundante agua. Si existe irritación, consulte a un médico.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Elaborado por: Yazmin Pinto (QI)